



Technisches Merkblatt - Produktinformation

Produkt: **2K SPEED FINISH HÄRTER**


Eigenschaften:


Härter für Airo 2K Speed Finish Clear Coat im Mischungsverhältnis 2:1 mit extra kurzer Trocknungszeit. Hochglanz, vergilbt nicht. VOC konform.


Anwendungsbereich:

Autoreparatur


Mischung / Gebrauchsanweisung:
Verwendung mit airo 2K SPEED FINISH CLEAR COAT

2 Volumenteile airo 2K Speed Finish Clear Coat und
1 Volumenteil airo 2K Speed Finish Härter
sind sorgfältig zu mischen.




Spritzviskosität: 17 - 19 Sek. (DIN-Becher, 4 mm bei +20°C)

Spritzdüse: 1,2 - 1,3 mm

Spritzdruck: 2,0 – 2,2 bar


Anwendung: 1. Arbeitsgang geschlossen vorlegen, anschließend 5 Minuten Ablüften und den 2. Arbeitsgang lackieren. Die Trocknung nach 5-10 Minuten Ablüftzeit starten.



Trocknungszeit: a) Lufttrocknung: 4 – 6 Stunden bei +20°C

b) Forcierte Trocknung: 15 Minuten bei +60°C

Achtung: Auf optimale Trocknung von wasserbasierten Basislacken achten!


Chemische Basis:

2K Speed Finish Härter: Polyisocyanat in Lösungsmitteln

Topfzeit:

90 - 120 Minuten bei +20°C

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +15°C !

Lagerstabilität:

Bei + 20°C in dicht verschlossenem Behälter mindestens **24 Monate**.

Entsorgung:

Nach den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.