FINIXA
paint processing products

# TDS

## TECHNICAL DATA SHEET

# TECHNISCHES DATENBLATT
# TAP 50/52 - Finixa Gewebeband 50mm x 50 m 18 St. - grau/schwarz

**Beschreibung**
Das Gewebeband TAP 50/52 ist ein hochwertiges 70er-Gewebe mit einer aggressiven Klebstoffformel, die es für Reparatur- und Bauarbeiten usw. geeignet macht. Das Band hat eine ausgezeichnete Haltekraft und lässt sich auch nach längerer Zeit sauber entfernen. Die Farben sind Silber (TAP 50) und Schwarz (TAP 52).

**Kleber**
- Naturkautschuk mit Kunstharz.
- UV-stabilisierende Mittel
- Farbe: weiß

**Träger**
- Wasserdichtes, LDPE laminiertes Gewebe (65% Polyester + 35% Baumwolle).
- P/C-Tuch (70 Mesh).

**Anwendungen**
- Dichtungs- und Isolieranwendungen.
- Lochverschluss, Reparatur und Maskierung.
- Für den Innen- und Außenbereich.
- Verpacken, Aufbewahren und Bündeln.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Mesh | 70 Mesh |
| Gesamtdicke | 300 +/- 10 µm |
| Zugfestigkeit (Newton/25 mm) | 161,8 N |
| Reißdehnung | 11,5% |
| 180° Schälfestigkeit auf Edelstahl (GR/25 mm) | 1000 |
| Temperaturbereich | -15 °C -> 50 °C -> 50 °C |

**Anwendung**
Temperatur: zwischen -5°C und + 35°C. Die Oberfläche muss sauber, staub- und fettfrei sein. Vermeiden Sie es, die freiliegende Klebefläche der Bänder zu berühren, um die volle Klebeleistung zu erhalten. Haftkleber muss mit maximalem Druck aufgetragen werden, um ein maximales Druckniveau zu erreichen. Das angegebene Leistungsniveau wird nach einer Klebezeit von 24 Stunden bei 23 °C erreicht.

**Lagerung und Haltbarkeit**
In einem gut belüfteten Bereich reinigen und trocknen, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 10°C und 30°C.
Haltbarkeit: 2 Jahre

*Die oben genannten Informationen werden in gutem Glauben gegeben, aber der Benutzer sollte sich selbst davon überzeugen, dass die Leistung des Produkts für seine Anwendung ausreichend ist. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und sollten nicht als Maximal- oder Minimalwerte für bestimmte Zwecke betrachtet werden. Chemicar Europe übernimmt keine Verantwortung für Produktfehler, es sei denn, es wurden vollständige Tests durchgeführt. Der Kunde muss entscheiden, ob die Bänder für seine eigenen Anwendungen geeignet sind.*

***Chemicar Europe nv***
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
Belgien-Belgien

T.: +32 3 234 87 80 80
F.: +32 3 234 87 89 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu